

TƏBİƏT ELMLƏRİ

NATURAL SCIENCES

DOI: <https://www.doi.org/10.36719/2789-6919/08/189-193>

Əhməd Məmməd oğlu Qarayev

AMEA Naxçıvan Bölməsi

kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Aliyə Bayram Rzayeva

AMEA Naxçıvan Bölməsi

kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

aliye.rzaeva@mail.ru

BISMUT OKSIDİN SU MÜHİTİNDƏ BISMUT SELENİDƏ TRANSFORMASIYASI ŞƏRAİTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Xülasə

Məqalədə bismut oksidin elementar selenlə qarşılıqlı təsirindən bismut(III) selenidə su mühitində trasformasiya şəraiti öyrənilməsi verilmişdir. Birləşmənin əmələ gəlməsinin temperaturdan, mühitin pH-dan, reduksiyaedicinin miqdardından asılılığı araşdırılmış və prosesin reaksiya tənliyi tərtib edilmişdir. Alınan maddənin fiziki kimyəvi xassələri TQ, DTA, RFA, və kimyəvi analiz metodları ilə müəyyən edilmişdir. Termogravimetrik analizlə nümunədə Bi:Se nisbəti 90.65:49.98 təşkil etmişdir. Differensial termiki analizlə nümunənin ərimə temperaturunun 705°C olduğu təyin edilmişdir. Rentgen quruluş analizi nümunənin fərdiliyini təsdiq etmişdir. Belə ki, difraktoqramda alınan piklərin intensivliyi və bucaq qiymətləri etalon qiymətlərinə uyğun olmuşdur. Qeyd olunulara əsasən nümunənin tərkibinin Bi_2Se_3 formuluna uyğun gəldiyi dəqiqləşdirilmişdir.

Açar sözlər: çökdürmə, su mühiti, bismut oksid, rentgen analiz, kimyəvi analiz, bismut(III) selenid

Ahmed Memmed Garayev

Aliya Bayram Rzayeva

Studying of obtaining conditions of bismuth selenide in the aquatic medium

Abstract

The article presents the study of the transformation conditions of bismuth (III) selenium in the aquatic environment from the interaction of bismuth oxide with elemental selenium. The dependence of the formation of the compound on temperature, pH of the medium, the amount of reducing agent was studied and the reaction equation of the process was compiled. The physical and chemical properties of the obtained compounds were determined by TQ, DTA, RFA, and chemical analysis methods. By thermogravimetric analysis, the Bi: Se ratio in the sample was 90.65: 49.98. The melting temperature of the sample was determined at 705°C by the differential thermal analysis. X-ray structure analysis confirmed the individuality of the sample. Thus, the intensity and angle values of the peaks obtained in the diffractogram corresponded to the reference values. Based on the above, it was clarified that the composition of the sample corresponds to the formula Bi_2Se_3 .

Key words: sedimentation, aquatic medium, bismuth oxide, x-ray analysis, chemical analysis bismuth(III) selenide

Giriş

Hazırkı dövrdə halkogenid kristalları (S, Se və Te ilə metalların birləşmələri və P, As, Sb və Bi ilə birləşmələr) intensiv şəkildə araşdırılır. Bu alınan birləşmələrin fundamental elm üçün maraqlı olan yarımkəcərıcı və lyuminestsent xüsusiyyətləri ilə izah olunur. Həmçinin tətbiq üçün geniş perspektivlərə

malik olan super keçiricilər, maqnitlər, topoloji izolyatorlar, katalizatorlar və digər funksional materiallar kimi səciyyələndirilir.

Halkogenid kristallarının alınmasında bir sıra metodlardan istifadə edilir. Bunlardan ərinmiş məhlul, qaz nəqli metodu, bir başa ampula, sulu məhlullardan kristal böyüməsi, hidrotermal sintez və s. metodlar mövcuddur. Sulu məhlullardan kristal böyüməsi və hidrotermal sintez metodları yüksək temperatur, mürəkkəb konstruksiyalı avadanlıqlar və xüsusi şərait tələb etmədiyindən, işlərimizdə bu üsullardan istifadə etməyi nəzərdə tutmuşuq.

Selenidlərin məhlulda sintezində selenin bir sıra birləşmələrindən (natrium selenid, natrium selenesulfat, natrium selenit, kalium selenosianat, hidrogen selenid və elementar selen) istifadə edilir.

Elementar selen qatı natrium sulfit məhlulunda həll olaraq natrium selenosulfat əmələ gəlir [3]. Selen kalium sianiddə həll olaraq kalium selenosianat əmələ gətirir. Əmələ gələn ağ rəngli iynəvari hiqroskopik kristallar su, spirt və asetonda yaxşı həll olurlar [Karyakin 1974, 407 s.]. Elementar seleni qatı nitrat turşusunda həll etdikdə selenit turşusu əmələ gəlir. Tərəfimizdən elementar selenin adı şəraitdə (295 K) natrium borhidriddə və hidrazin monohidratda həllolması müəyyən edilmişdir [Elmi əsərlər, 2018, s.180-183; Beynəlxalq Elmi Konfransı, 2018, s.129]. Qeyri su mühitində (C_nH_{2n+2} karbohidrogenləri həllədicilər kimi istifadə olunur, üzvi həllədicilər) metal duzları ilə amorf selenin qarşılıqlı təsirindən $150\text{-}200^{\circ}\text{C}$ temperaturda, 4-8 saat müddətində metalin selenə 1: (1-4) nisbətində metal selenidlərinin alınması üsulu işlənmişdir [Perov, Patent RF 2186722, 2002.5].

Müəlliflər tərəfindən bismut selenidin hidrotermal metodla alınması şəraiti öyrənilmişdir. Bi_2Se_3 -ün sintezi üçün 1 mmol təmiz bismut nitrat pentahidrat $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ və 1.5 mmol selen tozu (molar nisbətə 2: 3) götürülərək teflon küveytə tökülr. Mühitin pH-na nəzarət etmək üçün 4 mmol natrium hidroksiddən və 2 mmol etilendiamintetraasetat turşusundan istifadə edilir. Teflon küveyt dimetil farmamid ilə ümumi həcmi 80%-i qədər doldurulur. Homogen reaksiya qarışığının əldə etmək üçün 30 dəqiqə ulturasentrufuqada qarışdırılır və ağızı six bağlanaraq avtoklava qoyulur. Sonra nümunə avtoklavda 140 və 200°C temperaturda 24 saat saxlanılır. Sintezdən sonra avtoklav otaq temperaturuna qədər soyumağa buraxılır. Reaksiya nəticəsində alınan qara çökünü süzülmüş, bir neçə dəfə etanol və distillə suyu ilə yuyularaq, nümunənin toz şəklində alınması üçün 4 saat ərzində vakuumda 100°C -də qurudulmuşdur. 24 saat ərzində 140 və 200°C temperaturda hazırlanan nümunələr Bi_2Se_3 -1 və Bi_2Se_3 -2 kimi adlandırılmışdır. Materialların termoelektrik xassələri ölçülmüşdür [Watanabe, 1983. p. 1256].


Slack [Slack, FL; 1995] görə yüksək hərəkilik daşıyıcıları olan yarımkəcərıcılar termoelektrik materiallar kimi ən yaxşı hesab olunur. Bismut(III) selenid optik qeydiyyat sistemində [Kadel, 2011; 6(1): 57], fotoelektrokimyəvi qurğularda [Waters, 2004, p. 3289] və termoelektrik cihazlarda [Bayaz, 2003. p. 441] tətbiq olunan yarımkəcərıcıdır [Mishra, 1997, p. 461]. Son illərdə bismut xalkogenidlərinin otaq temperaturunda bir sıra xassələrinin öyrənilməsinə diqqət xeyli dərəcədə artmışdır [Venkatasubramanian, 2001. p. 597]. Sulu məhlullardan kristal böyüməsi və hidrotermal sintez metodları yüksək temperatur, mürəkkəb konstruksiyalı avadanlıqlar və xüsusi şərait tələb etmədiyindən, işlərimizdə bu üsullardan istifadə etməyi nəzərdə tutmuşuq. Bu baxımdan ilk dəfə olaraq su mühitində bismut oksidin bismut selenidə çevriləməsi şəraiti öyrənilmişdir.

Təcrubi hissə

Stexometrik nisbət gözlənilməklə müəyyən miqdardan bismut oksid üzərinə uyğun miqdarda elementar selen tozu tökülr. Sonra qarışq üzərinə müəyyən miqdarda hidrazin monohidratın məlum qatılıqlı məhlulu əlavə edilir və qızdırılır. Məhlul qaynama həddində çatdıqda sarımtıl rəngli Bi_2O_3 -in tədricən bismut selenidə transformasiyası baş verir. Məhlulda selenin miqdarının azaldığı görünür (selen hidrazin monohidratda həll olur). Sonda qara rəngli Bi_2Se_3 -in əmələ gəldiyi müəyyən edilmişdir.

Təcrübələr miqdari olaraq belə aparılmışdır. 46.6 mq bismut(III)oksid 23.7 mq sərbəst selenlə qarışdırılır və üzərinə 5 ml 1:4-ə nisbətində durulmuş hidrazin monohidrat məhlulu əlavə edilir. Qarışq qaynama temperaturuna kimi qızdırılır. Prosesin sonunda 64.1 mq Bi_2Se_3 alınmışdır. Bu nəzəri miqdardarla eynilik təşkil edir.

Çevilmə prosesinin reaksiya tənliyini aşağıdaki kimi getdiyini göstərmək olar.



Bu zaman qara rəngli və kristallik çöküntü alınır. Çöküntüdə bismut və selenin vəsfi təyini göstərdi ki, hər iki element çöküntünün tərkibinə daxil olmuşdur. Hidrazin monohidrat qüvvətli əsası mühitə malik olduğundan onun durulmuş məhlulu da əsası mühit yaradır. Bu səbəbdən proses əsası mühitdə getdiyi məlum olur.. Reaksiyanın gedişində əsas faktor reduksiyaedici kimi hidrazin monohidrat olduğundan, birləşməninin əmələ gəlməsinə reduksiyaedicinin ($N_2H_2 \cdot H_2O$) miqdarının təsiri öyrənilmiş və nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir.


Cədvəl 1.

Bismut selenidin əmələ gəlməsinə mühitin, hidrazin monohidratının miqdardından asılılığı $C_{N_2H_2 \cdot H_2O} = 10\%$, tem-r. 363-373 K

Nö	Bi_2O_3 mq	Se, mq	$N_2H_2 \cdot H_2O$, ml	Çöküntünün nəzəri küt.mq	Çöküntünün təcrubi küt.mq	Çöküntünün formulu
1	93.2	47.4	2+5ml su	131.0	135.41	$Bi_2Se_3 + Bi_2O_3$
2	-	-	3+5ml su	-	132.22	Bi_2Se_3
3	-	-	5+5ml su	-	132.06	Bi_2Se_3
4	-	-	7+5ml su	-	131.50	Bi_2Se_3
5	-	-	10+5ml su	-	131.25	Bi_2Se_3

Cədvəldəki rəqəmlərdən göründüyü kimi birinci təcrübədə selen bismut oksidi tam çevirə bilməmişdir, yəni hidrazin məhlulunun miqdarı kifayət etməmişdir. Sonrakı təcrübələrdə hidrazin məhlulunun miqdarı kifayət etmiş və təcrubi qiymətlər nəzəri qiymətlərə çox yaxın olmuşdur. Sonuncu iki təcrübədə çöküntünü kütlələri eyni olsa da çöküntü məhluldan çətin ayrırlar. 2 və 3-cü təcrübələrdə alınan çöküntü Bi_2Se_3 -dən ibarət olmuşdur. Çöküntülər süzülür, distillə suyu ilə təmiz yuyulur və 383 K temperaturda qurudulur. Prosesin gedişinə temperaturun təsiri öyrənilmiş və müəyyən edilmişdir ki, otaq temperaturunda reaksiyanın sürəti çox aşağı olur lakin temperatur artıqca reaksiyanın sürəti də artır və məhlulun qaynama temperaturunda proses bir neçə dəqiqəyə başa çatır.


Su mühitində alınan bismut(III) selenid hava iştirakı ilə derivatoqrafda (NETZSCH STA 449F3) termiki analiz olunmuşdur. Nəticələr şəkil 1-də verilmişdir.



Şəkil 1. Bismut(III) selenidin termoqramı


Şəkil 1-dən göründüyü kimi 38 mg Bi_2Se_3 nümunəsində ($\text{Bi}-24.25\text{mg}$, $\text{Se}-13.75 \text{ mg}$) 200°C -ə qədər temperaturda tərkibdə heç bir dəyişiklik baş vermir. $200-300^{\circ}\text{C}$ temperaturda 1.35 mg kütlə artımı selenin oksidinin əmələ gəlməsi hesabına baş vermişdir. Temperaturun $300-850^{\circ}\text{C}$ həddində meydana çıxan kütlə itkisi 13.86 mg -dir. Bu isə bismut(III) selenidin oksidləşməsindən sonra əmələ gələn selen oksidin sublimasiyası ilə əlaqədərdir. Qalan qalıq isə bismutun payına düşür (24.14 mg). Hesablamalarla müəyyən edilmişdir ki, bismutun selenə olan kütlə nisbəti $\text{Bi}:\text{Se}$ $90.65:49.98$ kimidir. Bütün bunlar bismut selenidin formulunun Bi_2Se_3 müvafiq olduğunu göstərir.

Birləşmənin ərimə temperaturu NTR-73 pirometrində təyin edilmiş və nəticələr şəkil 2-də verilmişdir.



Şəkil 2. Bismut(III) selenidin DTA əyrışı

Analizin nəticəsinə görə məlum olmuşdur ki, nümunənin ərimə temperaturu 705°C təşkil edir. Eyni zamanda birləşmənin rentgenfaza analizi də birləşmənin Bi_2Se_3 olduğunu təsdiq etmişdir (şək. 2).



Şəkil 2. Bismut(III) selenidin difraktoqramı.

Şəkildən göründüyü kimi piklərin yerinin və intensivliyinin standarta uyğun gəlməsi maddənin fərdiliyini (JCPDS 01-078-3528) və kristal quruluşa malik olduğunu göstərir.

Birləşmənin kimyəvi analizi bu qayda üzrə aparılmışdır. Nümunə nitrat turşusu ilə parçalanır, duzlar qarışıqları ayrılan qədər buxarlandırılır. Sonra distillə suyu və bir neçə damcı xlorid turşusu məhlulu əlavə edilərək ölçü kolbasına keçirilir. Bismut ionları ammonyakla bismut hidroksid formasında çözüdürülr. Ayrılan çöküntü süzülür, distillə suyu ilə yuyulur və 350°C -də mufel sobasında paçalanır. Əmələ gələn Bi_2O_3 çəkilir və kütləsi müəyyənləşdirilir. Süzüntüdə olan selenit ionları hidroksilamin metodu ilə təyin edilir. Alınan nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.

Cədvəl 2.

Bismut(III) selenid nümunəsinin kimyəvi analizi

Bi ₂ Se ₃ nümunəsi, q	Komponentlər, q			
	bismut		selen	
	nəzəri.	prakt.	nəzəri.	prakt.
0.6552	0.4180	0.4011	0.2371	0.2209

Qeyd: dörd təcrübənin nəticəsinin orta qiyməti.

Alınan nəticələrdən görünür ki, təcrübədə tapılan qiymətlər nəzəri hesablamalara uyğun gelir. Bu da alınan bismut(III) selenidin tərkibinin Bi₂Se₃ formuluna müvafiq olduğunu göstərir. Həmçinin bismut(III) selenidin sıxlığı piknometrik metodla (6.78q/sm³) təyin edilmişdir.

Nəticə

Beləliklə, bismut(III) oksidin bismut(III) selenidə transformasiyası ilk dəfə olaraq məhlulda (su mühitində), 80 - 90°C temperaturda yerinə yetirilmiş və fiziki-kimyəvi analizlərlə tərkibinin Bi₂Se₃ formuluna uyğun gəldiyi təsdiqlənmişdir. Bütün bunlar bismut(III) selenidin kimyəvi reaktiv, yarımkəcirici material və nazik təbəqə alınmasında xammal kimi istifadə edilməsinə imkan verə bilər.

Ədəbiyyat

- Elementar selenin sodium borhidriddə həllolması şəraitinin tədqiqi (2018) NDU, Elmi əsərlər, "Qeyrət", 2018, № 3,(92) , s.180-183.
- Elementar selenin hidrazinhidratda həllolması şəraitinin araşdırılması. // Akademik M. Nağıyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş "Nağıyev qırætləri" Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı – 2018, s.129.
- Spravočnik ximika, ximiya i ximikeskaya texnoloqiya, <http://www.chem.info/index/>.
- Karyakin Yu.V., Anqelov İ.İ. Kistiyə ximikeskiye vəşəstva. Moskva, Ximija, 1974, 407 s.
- Perov E.İ., Moşenskaya N.V. (2002) Sposob polukeniya selenida metallar
- Bayaz A.A, Giani A, Foucaran A, Pascal-Delannoy F, Boyer A. Thin Solid Films. 2003. p. 441.
- Mishra SK, Satpathy S, Jepsen OJ. J (1997) Phys Condens Matter. p. 461.
- K. Kadel, Latha Kumari, WZ Li, Jian Yu Huang, and Paula P Provencio.(2011) Synthesis and thermoelectric properties of Bi₂Se₃ nanostructures. Nanoscale Res Lett.6(1): 57.
- Slack GA. CRC Handbook of Thermoelectric. (1995) CRC Press, Boca Raton, FL.
- Venkatasubramanian R, Siivola E, Colpitts T, O'Quinn B. Nature. 2001. p. 597.
- Watanabe K, Sato N, Miyaoko S. J Appl Phys. (1983) . p. 1256.
- Waters J, Crouch D, Raftery J, O'Brien P. Chem Mater. (2004). p. 3289.

Göndərilib: 09.03.2022

Qəbul edilib: 17.04.2022